



SABBIACEMENTOPIÙ



CE UNI EN 13813

Classificazione: CT C16 F5



MASSETTO ECOSOSTENIBILE PER PAVIMENTI

Composta da: aggregato siliceo (0/4 mm), cemento (conforme a UNI EN 197-1)

I PLUS

✓ **ECOSOSTENIBILE** (crediti LEED / ITACA, con aggregati di riciclo)

CAMPI DI APPLICAZIONE

(Verificare sempre che il prodotto soddisfi l'eventuale capitolato)

- Massetti "aderenti", per interni o esterni.
- Massetti "galleggianti" (per l'isolamento acustico, con Certificato disponibile sul sito).
- Massetti con materassini fonoisolanti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- **Fondo:** deve essere pulito e solido.
- **Umidità di risalita:** per impedirla stendere sul fondo un foglio di polietilene risvoltato sui fianchi (per separare il massetto anche dalle pareti perimetrali).

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Versare tutto il contenuto del sacco (e non parte) in una impastatrice a coclea (TURBOMALT) o in betoniera. Si può anche impastare a mano (purché l'impasto risulti omogeneo).
- **Utilizzare l'acqua d'impasto indicata in tabella, ma verificare il corretto dosaggio in fase di IMPASTO** (un pugno di materiale, leggermente compresso, rimane aggregato come "terra umida") e in fase di STESA (la superficie battuta e lisciata con un frattazzo è uniforme e compatta).



MODALITÀ DI UTILIZZO

- **Pompa (eventuale):** pneumatica ("terra umida").
- **Inizio della stesa:** entro 1 ora dalla formazione delle fasce di registro.
- **Tempo di stesa:** 30-40 minuti dall'impasto.
- **Spessori > 3 cm:** stendere rete elettrosaldata (tipo Ø 2, maglia 5 x 5 cm zincata) circa a metà spessore (per il ritiro del massetto), creare giunti di dilatazione (max ogni 15 m² e sulle soglie), posizionare fasce di materiale comprimibile lungo le pareti perimetrali e i pilastri.
- **Interruzioni e riprese di getto:** fare tagli verticali, inserire una rete elettrosaldata sulla giunzione.
- **Compattazione alla stesa:** battere in modo uniforme.
- **Spolvero di cemento e frattazzatura:** la superficie è più uniforme e compatta, ma l'asciugatura è più lenta.

• SPESSORI DI IMPIEGO:

Massetti aderenti min. 1,5 cm - max 5 cm

sotto i 3 cm contattare: assistenza.technica@grascalce.it

Massetti galleggianti min. 4 cm - max 8 cm



PRINCIPALI DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO circa **0,7 litri per sacco** (min 0,5-max 0,9)**

(**) Si consiglia di miscelare almeno 3 sacchi per volta per uniformare l'umidità degli inerti. La quantità dell'acqua d'impasto dipende dall'umidità degli inerti (che varia con la stagione e con le modalità di estrazione). Iniziare con la quantità minima di acqua e controllare man mano l'impasto come indicato in "PREPARAZIONE DEL PRODOTTO".

MASSA VOLUMICA (indurita) 1.800 kg/m³

RESIST. A COMPRESSIONE (a 28 gg) 16 N/mm² (*)
(*) valore medio a compressione

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ = 0,99 W/mK

PEDONABILITÀ (*) min. 24 ore

TEMPI DI ASCIUGATURA (*) min. 15 giorni

UMIDITÀ RESIDUA A 15 GIORNI (*) circa 2,5 %

(*) I valori indicati si ottengono con: massetti da 5 cm separati dal fondo e dalle pareti (con fogli di polietilene risvoltati), con un corretto dosaggio di acqua, senza spolvero di cemento né uso di frattazzo meccanico, ambiente con temp. min 20°C e umidità max 65-70% (locali arieggiati o deumificati).

CONSUMO circa **18 kg/m² per ogni cm di spessore**

CONFEZIONE SACCHI in polietilene da 25 kg

SOSTANZE PERICOLOSE

AMIANTO (D.M. 14/05/96 Art. 4 All. 4) assente

CROMO VI IDROSOLUBILE (D.M. 10/05/04) < 2 ppm

I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto.

AVVERTENZE

- *Temperatura d'impiego:* da + 5° C a + 35° C.
- *Aggiunte al composto originale:* da evitare.
- *Uso consigliato:* professionale.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 6 mesi** in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE spa si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE spa che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.