

# RASATUTTO FINISH

**Rasante cementizio, a finitura "civile" per interni/esterni**

Composta da: aggregati silicei e dolomitici, additivi specifici, a base cemento e calce.

CE UNI EN 998-1

Denominazione: GP



Esterni-Interni A mano



Grigio Bianco

## I PLUS:

- PRONTO ALL'USO
- Ottima LAVORABILITÀ e ADESIONE
- Ideale per INTONACI

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rasatura di intonaci interni ed esterni, vecchi e nuovi.
- Finitura di pareti a "Civile Fine".
- Livellare intonaci, supporti in genere.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superficie di posa: : deve essere pulita (priva di polvere, oli, muffe, muschio, smog, ..), solida (senza parti in distacco), non "sfarinare" né fare polvere.
- Uso su superfici troppo uniformi: irruvidirle (per migliorare l'aggrappo).
- Uso su rivestimenti preesistenti: accertarsi che siano ben aderenti al supporto, altrimenti rimuovere le parti dubbie e consolidare adeguatamente.
- Uso su superfici molto assorbenti: inumidire LEGGERMENTE il supporto prima di applicare il prodotto.
- Uso con Temperature elevate: inumidire LEGGERMENTE il supporto prima di applicare il prodotto.

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Indossare un'ideale mascherina per le vie respiratorie.
- Miscelate sempre tutto il contenuto del sacco (e non parte).
- Aggiungere l'acqua indicata in tabella e impastare a basso numero di giri fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
- Far riposare per 10 min, rimescolare prima dell'uso.



## MODALITÀ DI UTILIZZO

- Applicazione: talocchia metallica o fratazzo in acciaio
- Spessore di ogni mano: max 5 mm per mano.
- Rifinitura: la superficie può essere lasciata lamata o passata con fratazzino di spugna a mano o meccanicamente (ma solo quando è indurita, e cioè quando, picchiettando la superficie con le dita, non vi rimangono impronte).



## AVVERTENZE

- **Verificare sempre la compatibilità dei materiali. In caso di dubbi fare un TEST di aggrappo.**
- Temperatura d'impiego: da + 5° C a + 35° C.
- Vento forte, nebbia, pieno sole, pioggia incipiente, superfici gelate o in disgelo: non applicare.
- Protezione: proteggere per almeno 48 ore il prodotto steso dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o pieno sole).
- Aggiunte al composto originale: da evitare.
- Uso consigliato: professionale.
- **IMPORTANTE: prima della pittura, o dell'intonaco di finitura, attendere la completa essiccazione del rasante.**

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 6 mesi (grigio)/12 mesi (bianco)** in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dall'umidità, dalla pioggia, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

## DATI TECNICI

<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	circa <b>5,5/6 litri per sacco</b>
<b>MASSA VOLUMICA (indurita)</b>	1.400 kg/m <sup>3</sup>
<b>ADESIONE</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>GRANULOMETRIA MAX</b>	circa 0,7 mm
<b>CONDUCIBILITÀ TERMICA (Tab. EN 1745)</b>	λ = 0,47 W/mK
<b>CONSUMO</b>	circa <b>1,4 kg/m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore</b>
<b>CONFEZIONE</b>	<b>SACCHI in carta da 25 kg</b>

## ESEMPI DI POSA



Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.