

NOVITÀ PER PAVIMENTI LAPIDEI



MALTA X PORFIDO

Malta predosata M20 per la posa di **PAVIMENTI LAPIDEI**,
ideale per allettamento e fughe di porfido e pietra





MALTA PREDOSATA M20 PER LA POSA DI PAVIMENTI LAPIDEI

Composta da: aggregato siliceo (0/2 mm),
legante cementizio e additivi

- Posa di **porfido, cubetti, ciottoli, lastre, masselli, cordoli**.
- **Elevata lavorabilità**, sabbia umida.
- Pronta all'uso e pratica da impastare, sia **a mano** che in **betoniera**.
- Conforme alla norma **UNI 11714-1**.
- Idonea per **usi in interni** nelle classi:
 - P.1 residenziale.
 - P.2 pubblico/commerciale leggero.
 - P.3 pubblico/commerciale pesante/industriale.
- Idonea per **usi in esterni** nelle classi:
 - P.4 esclusivamente pedonale, residenziale.
 - P.5 pedonale e ciclabile, pubblico/commerciale.
 - P.6 residenziale/pubblico occasionalmente carrabile.
 - P.7 aree pedonali, mercati occasionalmente utilizzati da veicoli per le consegne e di emergenza.
- Fugatura a **doppia consistenza**.



Allettamento con sistema a letto compatto,
nello spessore 2-5 cm.



Fugatura a consistenza plastica,
larghezza 10-30 mm.


MODALITÀ DI UTILIZZO

- Posizionare i **giunti di dilatazione**, se previsti.
- Applicare Malta Porfido con sistema a letto compatto con funzione di **allettamento** nello spessore di **2-5 cm** ca.
- Posare la pavimentazione lapidea, avendo cura di lasciare una **fuga di almeno 10 - 30 mm**.
- Dopo 24 ore circa, bagnare la pavimentazione a rifiuto verificando che le fughe siano pulite e senza ristagni di acqua ed eseguire la **fugatura** con Malta Porfido nelle seguenti modalità (a scelta in funzione del pavimento lapideo e la preferenza dell'applicatore):
 - a **consistenza "plastica"**, applicando la malta con cazzuola.
 - a **consistenza "semi-fluida"**, versando la malta da un recipiente.
- Dopo il rapprendimento della malta per fugatura e prima del suo indurimento procedere alla **pulizia della pavimentazione** con spugna o spazzolone.
- Terminata la posa, **proteggere la pavimentazione per almeno 12 ore dopo l'applicazione**.
- La pavimentazione è **pedonabile** dopo **24 ore** circa e **carrabile** dopo **7 gg** circa.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Impastare con **betoniera, mescolatore planetario, impastatrice a coclea** (Turbomalt) e a mano con **frusta**.
- Miscelare un sacco di prodotto con acqua come segue:
 - **allettamento**: ca. **3 litri** di acqua (consistenza plastica).
 - **fugatura a malta**: ca. **3-3,5 litri** di acqua.
 - **fugatura semi-fluida**: ca. **3,5-4 litri** di acqua.
- Applicare il prodotto entro **30'** dalla fine dell'impasto.



A macchina



A mano



CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica (indurita)	1.800 kg/m ³ circa
Resistenza a compressione (a 28 gg)	20 MPa - 200 kg/cm ² (allett.)
Resistenza a flessione (a 28 gg)	4 MPa - 40 kg/cm ²
Resa in opera	16-18 kg/m ² per cm di sp. (allett.)

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg, bancale da 50 sacchi.**

Consultare la scheda tecnica e di sicurezza su GrasCalce.it.





Assistenza Tecnica

02.48011962 | via Correggio, 3 | 20149 Milano
Grascalce.it